



¡ El pegazulejo que Si Dura !

ESTUCO PREPARADO BLANCO

PRESENTACIÓN: Sacos de 20 Kg. (Papel)
COLOR DISPONIBLE: Blanco

Producto fabricado específicamente para utilizarse como recubrimiento de muros. Este recubrimiento ya cuenta con color integrado y está hecho con productos químicos de la mas alta calidad y cuenta con la granulometría adecuada que ayuda a lograr un excelente acabado sobre sus muros.

VENTAJAS

El tiempo de trabajo que le brinda Estuco Mad-dura es el ideal para que el instalador realice su trabajo de la mejor manera y sin presión alguna. Es fácil de aplicar y repele la humedad, siempre y cuando no se haya sellado después de aplicar.

USOS

Estuco Mad-dura es aplicable sobre casi todo tipo de superficies, como por ejemplo el block, ladrillo, muros prefabricados y concretos. Se recomienda para fachadas y superficies que requieran repeler la humedad (exterior e interior).



PREPARACIÓN

Vacíe en un recipiente de 4 a 5 litros de agua limpia, una vez hecho esto, agregue un bulto de Estuco Mad-dura. Mezcle con fuerza hasta obtener una pasta espesa y sin grumos, después deje reposar 5 minutos; esto le permitirá trabajar de manera adecuada.

APLICACIÓN

La superficie sobre la que se aplicara Estuco Mad-dura debe estar libre de polvo, pintura, aceite, grasa y otras impurezas. Aplique una capa suave de adhesivo (entre 4 y 6mm de espesor) con una llana lisa, presionando sobre la superficie. Si la superficie se encuentra demasiado seca humidézcala ligeramente. Una vez aplicada la mezcla sobre la superficie, usted podrá dar el acabado deseado con una llana de madera.



¡ El pegazulejo que Si Dura !



RECOMENDACIONES

1. Procure hacer todas sus mezclas de Estuco Mad-dura de manera uniforme, es decir, aplicar la misma cantidad de agua a la mezcla y mezclar durante el mismo tiempo, esto le permitirá tener el mismo tono y consistencia en el material.
2. Hidrate la superficie sobre la cual aplicará Estuco Mad-dura, de esta manera se aprovechará al máximo el tiempo de trabajo que Estuco Mad-dura le ofrece.
3. De usar la mezcla en lugares abiertos y con corrientes intensas de aire, el tiempo abierto de trabajo se verá disminuido de manera considerable.
4. No deje el trabajo a la mitad, pues correrá el riesgo de obtener diferentes consistencias y tonos de color.
5. Evite utilizar Estuco Mad-dura sobre superficies pintadas, pues el producto no tendrá la adherencia necesaria. De tener superficies con pintura aplicada, será necesario raspar esa capa de pintura y polvo para posteriormente aplicar y trabajar con Estuco Mad-dura.
6. No aplicar Estuco Mad-dura en entornos climatológicos con lluvia, esto ocasionara que el producto escurra.
7. De preferencia utilice este producto en lapso no mayor a 8 meses de haberlo adquirido.
8. -Evite inhalar el polvo, utilice una mascarilla al mezclar este producto.

DATOS TÉCNICOS

Característica	Estuco preparado blanco	Especificación (regla)	Unidades
Demanda de agua	20	No aplicable	%
Resistencia a la compresión 28 días	135	Mayor o igual a 120	kg/cm ²
Tiempo de secado	25	Mayor o igual a 15	minutos
Dureza	72	Mayor o igual a 65	Shore D
Absorción de agua	13	Mayor o igual a 13	%

Pese a que Estuco Mad-dura está fabricado con los más altos estándares de calidad y los componentes más selectos, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene control o influencia alguna, tales como las condiciones climatológicas, la superficie sobre la que se aplicara el producto, la habilidad del instalador, la densidad del agua, etc. Por esta causa la empresa fabricante únicamente se hará responsable de productos con defectos de fabricación y se comprometerá a sustituir el producto dañado por otro igual.

RENDIMIENTO

El rendimiento por saco de 20 Kg. Oscila entre los 4 y 6 Metros Cuadrados por bulto. Dependiendo del uso, grosor de la capa aplicada y condiciones climatológicas, el rendimiento puede variar.

SECADO

Una vez que seque el producto (entre 24 y 36 horas, aprox.) humedezca la instalación ligera pero uniformemente sobre la superficie recubierta.

Repita la misma operación 24 y 48 horas después. Bajo climas muy secos o con mucho viento, el humedecer la instalación deberá ser más frecuente.

El curado es indispensable ya que le ayuda a tener brillantez e incrementa la adherencia, dureza y resistencia del producto. Los muros deben estar protegidos de la lluvia por un periodo de 48 horas

ALMACENAMIENTO

Este producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.