



¡ El pegazulejo que Si Dura !

PEGA PISO PORCELÁNICO

PRESENTACIÓN

Sacos de 20 Kg. (Papel)

Producto fabricado a base de Cemento portland gris, mezclado con componentes naturales y químicos de la más alta calidad, ideal para pegar porcelanatos, mármol y cantera, otorgando al consumidor un tiempo holgado de trabajo.

VENTAJAS

La granulometría de Pega piso porcelanico Mad-dura otorga excelentes condiciones de trabajo y alta adherencia.

USOS

Ideal para la instalación de todo tipo de losetas porcelanicas, mármol, cantera y piedra.

PREPARACIÓN

Vacíe en un recipiente de 4 a 5 litros de agua limpia, una vez hecho esto, agregue un bulto de Pega piso porcelanico Mad-dura, deje reposar por 5 minutos. Mezcle hasta obtener una pasta suave y sin grumos.



INSTRUCCIONES:

Antes de preparar la mezcla es necesario preparar la superficie, la cual deberá ser resistente, dimensionalmente suada, perfectamente nivelada y limpia, libre de arena, aceite, pintura o cualquier otro agente que impida la adherencia.

1. Vacíe en un recipiente 5 litros de agua limpia.

2. Agregue un bulto de **PEGA PISO PORCELÁNICO** y deje reposar 5 minutos.

3. Mezcle hasta obtener una pasta suave y sin grumos.

4. Aplique una capa **liviana** de adhesivo con el lado liso de la lana presionando sobre la superficie, enseguida agregue más material y deslice la parte dentada de la lana horizontalmente sobre la mezcla.

5. Al momento de aplicar en una superficie mayor a la que puede cubrir en unos 30 minutos.

6. Colocar las piezas porcelanicas en su lugar.

7. Presione o grabe suavemente las piezas para ajustarse en su lugar colocando fuerza una cara la parte del espesor de la pieza en el adhesivo.

PLANTA Y OFICINAS:

Carretera San Luis Potosí - Rioverde Km.8
Colonia libertad de México, C.P. 78394
San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 101 90 80.

APLICACIÓN

La loseta sobre la que se aplicara Pega piso porcelanico Mad-dura debe estar libre de polvo, pintura, aceite, grasa y otras impurezas. Aplique una capa suave de adhesivo con el lado liso de la llana, presionando sobre la superficie, enseguida agregue más material y deslice la parte dentada de la llana horizontalmente sobre la mezcla.



¡ El pegazulejo que Si Dura !



RECOMENDACIONES

1. Nunca preparar una mezcla con Pega piso porcelánico Mad-dura con condiciones ambientales menores a 4 grados centígrados, ya que el fraguado del material será mucho más lento o simplemente no sucederá. El porcentaje ambiental de humedad no deberá ser mayor al 50%.
2. Hidrate la superficie sobre la cual instalara la loseta seleccionada, de esta manera se aprovechara al máximo el tiempo de trabajo que Pega piso porcelánico Mad-dura le ofrece.
3. De usar la mezcla en lugares abiertos y con corrientes intensas de aire, el tiempo abierto de trabajo se verá disminuido de manera considerable.
4. No utilizar capas de material mayores a 2 Cms. De ser así , el rendimiento del producto se verá disminuido, además de que correrá el riesgo de que el adhesivo se rompa.
5. Uso no recomendado en superficies de madera, metal o plástico.
6. De preferencia utilice este producto en un lapso no mayor a 8 meses de haberlo adquirido.
7. Evite inhalar el polvo, utilice una mascarilla al mezclar este producto.

DATOS TÉCNICOS

| Característica | Pega piso porcelánico | Especificación (regla) | Unidades |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Demanda de agua | 20 | No aplicable | % |
| Resistencia a la compresión 28 días | 160 | Mayor o igual a 120 | kg/cm2 |
| Tiempo abierto de trabajo | 60 | Mayor o igual a 25 | minutos |
| Dureza | 65 | Mayor o igual a 65 | Shore D |
| Absorción de agua | 13 | Menor o igual a 17 | % |

Pese a que Pega piso porcelánico Mad-dura está fabricado con los más altos estándares de calidad y los componentes más selectos, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene control o influencia alguna, tales como las condiciones climatológicas, la superficie sobre la que se aplicara el producto, la habilidad del instalador, la densidad del agua, etc. Por esta causa la empresa fabricante únicamente se hará responsable de productos con defectos de fabricación y se comprometerá a sustituir el producto dañado por otro igual.

RENDIMIENTO

El rendimiento por saco de 20 Kg. Oscila entre los 2 y 3 Metros Cuadrado por bulto. Dependiendo del uso, loseta y habilidad del instalador, el rendimiento puede variar.

SECADO

El proceso completo de secado del material tardara Aproximadamente 36 Horas. Puede variar dependiendo el porcentaje de humedad en el ambiente y la temperatura del mismo.

ALMACENAMIENTO

Este producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.