



¡ El pegazulejo que Si Dura !

PEGAZULEJO CONSTRUCTOR

PRESENTACIÓN

Sacos de 20 Kg. (Papel)



Producto fabricado a base de Cemento blanco, mezclado con componentes naturales y químicos de la más alta calidad, ideal para pegar pisos y azulejos cerámicos.

VENTAJAS

La granulometría de Pegazulejo Constructor Mad-dura otorga excelentes condiciones de trabajo y alta adherencia.

USOS

Ideal para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas.

PREPARACIÓN

Vacíe en un recipiente de 4 a 5 litros de agua limpia, una vez hecho esto, agregue un bulto de Pegazulejo Constructor Mad-dura, deje reposar por 5 minutos. Mezcle hasta obtener una pasta suave y sin grumos.

APLICACIÓN

La loseta sobre la que se aplicara Pegazulejo Constructor Mad-dura debe estar libre de polvo, pintura, aceite, grasa y otras impurezas. Aplique una capa suave de adhesivo con el lado liso de la llana, presionando sobre la superficie, enseguida agregue más material y deslice la parte dentada de la llana horizontalmente sobre la mezcla.



¡ El pegazulejo que Si Dura !



RECOMENDACIONES

1. Nunca preparar una mezcla con Pegazulejo Constructor Mad-dura con condiciones ambientales menores a 4 grados centígrados, ya que el fraguado del material será mucho más lento o simplemente no sucederá. El porcentaje ambiental de humedad no deberá ser mayor al 50%.
2. Hidrate la superficie sobre la cual instalara la loseta seleccionada, de esta manera se aprovechara al máximo el tiempo de trabajo que Pegazulejo Constructor Mad-dura le ofrece.
3. De usar la mezcla en lugares abiertos y con corrientes intensas de aire, el tiempo abierto de trabajo se verá disminuido de manera considerable.
4. No utilizar capas de material mayores a 2 Cms. De ser así, el rendimiento del producto se verá disminuido, además de que correrá el riesgo de que el adhesivo se rompa.
5. Uso no recomendado en superficies de madera, metal o plástico.
6. De preferencia utilice este producto en un lapso no mayor a 8 meses de haberlo adquirido.
7. Evite inhalar el polvo, utilice una mascarilla al mezclar este producto.

DATOS TÉCNICOS

Característica	Pega piso y mármol gris	Especificación (regla)	Unidades
Demanda de agua	22	No aplicable	%
Resistencia a la compresión 28 días	70	Mayor o igual a 50	kg/cm2
Tiempo abierto de trabajo	45	Mayor o igual a 25	minutos
Dureza	50	Mayor o igual a 50	Shore D
Absorción de agua	20	Menor o igual a 24	%

Pese a que Pegazulejo Constructor Mad-dura está fabricado con los más altos estándares de calidad y los componentes más selectos, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene control o influencia alguna, tales como las condiciones climatológicas, la superficie sobre la que se aplicara el producto, la habilidad del instalador, la densidad del agua, etc. Por esta causa la empresa fabricante únicamente se hará responsable de productos con defectos de fabricación y se comprometerá a sustituir el producto dañado por otro igual.

RENDIMIENTO

El rendimiento por saco de 20 Kg. Oscila entre los 2 y 3 Metros Cuadrado por bulto. Dependiendo del uso, loseta y habilidad del instalador, el rendimiento puede variar.

SECADO

El proceso completo de secado del material tardara Aproximadamente 36 Horas. Puede variar dependiendo el porcentaje de humedad en el ambiente y la temperatura del mismo.

ALMACENAMIENTO

Este producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.